



# CapaDIN

## Novērtēta kvalitāte. Matēta iekšdarbu krāsa

### Produkta apraksts

#### Pielietojums:

Griestu un sienu apdarei iekšdarbos. Pateicoties savai vieglajai iestrādei materiāls ieteicams lielajiem objektiem.

#### Materiāla īpašības

- Nesatur gaistošos organiskos savienojumus un ar minimālu emisiju
- Nesatur fogginga aktīvas vielas
- Atšķaidāma ar ūdeni un dabai draudzīga
- Laba difūzijas spēja
- Sd - <0,1m
- Viegli iestrādāt

#### Tehniskie dati pēc DIN EN 13 300

Noturība pret mazgāšanu 3 klase, DIN 53 778

Segtspējas klase 2, pie patēriņa 6 m<sup>2</sup>/litr, t.i. 150 ml/m<sup>2</sup>

Spīdums – dziļi matēta

Maksimālais graudu lielums – smalks (< 100µm)

Bļīvums apm. 1,6 g/cm<sup>3</sup>

#### Iepakojums:

**Balta:** 5 ltr, 10ltr, 12.5 ltr, 15ltr

**Capa DIN AirFix** – materiāls gatavs uzklāšanai ar rullīti vai smidzināšanas tehnikā: -15, ltr, 25 ltr, 120 ltr, 220 ltr, 480ltr, 750 ltr.

#### Saistviela:

Mākslīgo sveķu dispersija pēc DIN 55 945.

#### Toņi:

Balts un antīkbalts (~RAL 9010)

Lieliem apjomiem iespējama rūpnīcas tonēšana. Individuālus toņus izveido pēc pieprasījuma.

#### Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala.

#### Darba drošība:

Uzglabāt produktu bērniem nepieejamā vietā. Iekļūstot acīs mazgāt ar ūdeni. Strādājot ar smidzinātāju neieelpot putekļus. Neizliet kanalizācijā.

Arī strādājot ar maz kaitīgiem produktiem ievērot parastos drošības pasākumus.

#### Likvidācija:

Tikai pilnībā iztukšotus spaiņus nodot likvidācijai. Nesacietējušu krāsu likvidēt tam piemērotās vietās, sacietējušu krāsu likvidēt sadzīves atkritumu tvertnē vai nodot atbilstošā vietā.

#### Produkt-Code Lacke und Farben: M-DF01

#### Sastāvdaļas:

Polivinilacetāta sveķu dispersija, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piedevas, plēvi veidojoši palīg piedevas, konservanti.

### Iestrāde

#### Slāņa uzbūve:

**Vienmērīgs un bagātīgs krāsojums** ar CapaDIN, atšķaidīts maks. 5% ar ūdeni. Uz kontrastainām virsmām vai ļoti uzsūcošām pamatnēm pamat krāsojums ar CapaDIN atšķaidīts maks. 10% ar ūdeni.

#### Uzklāšana:

Materiālu var uzklāt ar otu, rullī vai Airless iekārtām.

#### Uzklāšana ar Airless iekārtu:

Smidzināšanas leņķis: 50°  
Sprausla: 0.023-0.026 collas  
Spiediens: 150 – 180 Bar  
Iekārtu pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

#### Patēriņš:

Apm. 150 ml/m<sup>2</sup> vienā kārtā uz gludas virsmas. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noteikt objektā uz vietas.

#### Pieļaujamā temperatūra, uzklājot:

Darba materiālu, virsmas un gaisa temperatūrai jābūt min.5 °C.

#### Žūšana:

Pie 20°C temperatūras un 65% relatīvā mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 4 - 6 stundām.

Pilnībā izžuvusi un noslogojama pēc 3 dienām.

**Piezīme:** Lai izvairītos no salaidumiem virsmu noklāt vienā reizē.

#### Piemērotas pamatnes un sagatavošana:

Virsmai jābūt tīrai un sausai, bez daļiņām, kas var atdalīties.

#### PII un PIII grupas apmetumu:

Noturīgus, normāli uzsūcošus apmetumus noklāt bez sagatavošanas.

Uz porainiem, uzsūcošiem un smilšainiem apmetumiem izmantot OptiGrund ELF vai Capasol Konzentrat LF.

#### Ģipša – un PIV grupas gatavie apmetumi:

Pamata krāsojuma ar Caparol HaftGrund.

Virsmas ar sabiezējumu slīpēt un gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB.

#### Ģipša būvplātnes:

Uzsūcošas plāksnes gruntēt ar Caparol OptiGrund ELF vai Caparol Tiefgrund TB.

Uz ļoti blīvām plāksnēm izmantot Caparol Haftgrund saķeres kārtas izveidei.

#### Ģipškartons:

Virsmu gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB vai Caparol Haftgrund. Ģipškartonu, kas satur ūdeni šķīstošas vielas gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund.

#### Betons:

Vielas, kas var kalpot par saķeres vai krāsas atslāņošanās iemeslu, notīrīt.

#### Gāzbetons:

Gruntēt ar Capasol Konzentrat LF atšķaidīts ar ūdeni 1:3.

#### Silikāta un māla ķieģeļi:

Krāsot bez iepriekšējas apstrādes.

#### Nestspējīgi pārklājumi:

Matēti, noturīgi pārklājumi krāsojami uzreiz.

Spīdīgas virsmas vai emaljas uzma-tēt. Gruntēt ar Caparol Haftgrund.

**Nestabili pārklājumi:**

Nestabilus pārklājumus pilnībā attīrīt. Uz gludām un blīvām virsmām izmantot Caparol Haftgrund. Uzšūcošas un porainas virsmas gruntēt ar OptiGrund ELF vai Capsol Konzentrat LF.

Minerālus krāsojumus attīrīt un gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB.

**Līmes krāsa:**

Notīrīt līdz pamatnei. Gruntēt ar Tiefgrund TB.

**Nekrāsotas tapetes un papīra tapetes:**

Krāsot bez sagatavošanas.

**Nestabilas tapetes:**

Virsmu attīrīt līdz pamatnei. Gruntēt ar Tiefgrund TB.

**Ar sēnītēm skartas virsma:**

Mehāniski notīrīt. Mazgāt ar Caparol Capatox. Ļaut izžūt. Krāsot pēc nepieciešamības.

Pie intensīvas sēnīšu veidošanās izmantot Indeko W vai Fungitex W.

**Virsmas ar nikotīna, rūsas, tauku vai ūdens pleķiem:**

Nikotīna un rūsas pleķus mazgāt ar saimniecības mazgāšanas līdzekļiem. Izžuvušus ūdens pleķus mehāniski nobirstēt. Gruntēt ar Caparol AqusperrGrund. Virsmu ar intensīvu piesārņojumu papildus krāsota ar Caparol Aqua-inn N°1.

**Koks un koka detaļas:**

Krāsot ar dabai draudzīgām krāsām no Capacryl sērijas vai Capacryl PU sērijas.

**Izdrupumi:**

Pēc atbilstoša sagatavošanas virsmu špaktelēt ar Caparol Glattspachtel, Capalith FassadenFeinspachtel P vai Capalith Fassadenspachtel P.

**Norāde**

ES-vērtība GOS saturam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Lai novērstu salaidumus strādāt ar metodi slapjš uz slapja. Virsmas ar

sliktiem gaismas apstākļiem (slīpā gaisma), ieteicams izmantot CapaSilan. Izmantojot produktu Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos veidojas šķīdinātāju smarža, ko ieteicams vēdināt. Jūtīgās zonās izmantot AmphiSilan-Putzfestiger.

Pielabojumu redzamība krāsotā virsmā ir nenovēršama, to nosaka (BFS-Atgārne 25).

**Tehniskā konsultācija**

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

**SIA Caparol Baltica**

Mellužu 1  
Rīga LV 1067  
Tāl. 67500072  
Fax: 67440660  
e-mail: info@caparol.lv  
www.caparol.lv

**Tehniskā informācija Nr. 342 uz 2010 gada februāri**

Šī tehniskā informācija sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minētos produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktajiem dotā konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākās redakcijas iznākšanas gadījumā dotā Tehniskā informācija zaudē savu spēku.

SIA Caparol Baltica · Mellužu 1, Rīga, LV-1067 · Tel. 67 50 00 72 · Fax. 67 44 06 60 · e-mail: info@caparol.lv