

SamtGrund

Dabai draudzīga, saķeri uzlabojoša iekšdarbu krāsa

Produkta apraksts

Pielietojums:

Gludām, saķeri uzlabojošām un struktūru saglabājošām krāsām klājumam uz gludām un vāji uzsūcošām pamatnēm. Produkts nesatur šķīdinātājus un gaisotošus organiskus savienojumus, tādēļ ir pielietojams arī sensiblās darba un sadzīves zonās.

Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni, dabai draudzīga un bez smakas;
- nesatur šķīdinātājus un gaistošus organiskus savienojumus;
- veido labu saķeri;
- atvērta difūzijai;
- laba segtspēja;
- viegla iestrāde.

Sastāvs:

Polivinilacetāta sveķu dispersija, ūdens, minerālas pildvielas, piedevas.

Krāsu tonis: gaiši pelēka

SamGrund ir tonējama ColorExpress sistēmā, izmantojot 3D krāsu toņu kolekciju, CaparolColor, AmphiSilan / Syllitol, RAL, NCS un daudzu citu krāsu gammu pasteltoņos.

SamGrund manuāli ir tonējama, izmantojot Alpinacolor vai AVA-Amphibolin pilntoņu un tonējamās krāsas. Tonējot manuāli, visu tonēto materiālu izmaisīt kopā, lai novērstu krāsu toņu atšķirību veidošanos. Ja tonēt nepieciešams vairāk par 100 L, to iespējams pasūtīt arī rūpnīcā.

Uzglabāšana:

Vēsā vietā, bet ne salā.

VOC: ES-robežvērtība VOC-saturam produktā: 70 g/l (2007) / 35 g/l (2010). Šis produkts satur maks.< 1 g/l VOC.

Uzmanību!

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no smidzinātāja radītās mig-

las ieeļļošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Tuvāki dati: Skat.datu drošības lapu.

Likvidācija:

Atkārtotai izmantošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Materiāla atlikumus nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sacietējušu materiālu – kā sakaldušu krāsu vai mājsaimniecības atkritumus.

Krāsu un laku produkta kods:

M-GP01

Iepakojums:

SamtGrund: 2,5 L, 10 L

Iestrāde

Klājuma izveide:

Grunts jeb starpklājums:

SamtGrund

Noslēdzošais klājums:

Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F., atšķaidīta ar maks.5% ūdens, kā arī pārējās iekšdarbu dispersijas krāsas.

Uzklāšanas metode:

Iestrādei ar otu, rullīti vai ar augstspiediena smidzināšanas iekārtu.

Uzklāšana airless tehnikā, izmantojot augstspiediena smidzināšanas iekārtu:

Smidzināšanas leņķis: 50°

Sprausla: 0,021 – 0,026

Smidzināšanas spiediens: 150 – 180 bar

Darba rīkus pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Patēriņš:

Apm.130 ml/m² vienā darba posmā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām patēriņš ir attiecīgi lielāks. Precīzu patēriņu noteikt, veicot klājumu uz parauga.

Zemākā iestrādes temperatūras robeža:

+5°C pamatnei un gaisam.

Žūšanas laiks:

Pie 20°C un 65% gaisa relatīvā mitruma pēc 4-6 stundām virspuse ir apžuvusi un to iespējams pārkrāsot. Pilnībā nožuvusi un noslogojama virsma ir pēc 3 dienām. Pie zemākām temperatūrām un lielāka gaisa relatīvā mitruma šis laiks ir attiecīgi ilgāks.

Jāņem vērā:

Lai izvairītos no nelīdzenu joslu veidošanās, iestrādāt mitru uz mitra vienā darba posmā. Materiāls nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslogojumu.

Piemērotas pamatnes un to iepriekšēja sagatavošana:

Pamatnei jābūt tīrai, bez substancēm, kas varētu atdalīties, kā arī sausai. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3.rindkopas norādes.

PII un PIII grupas javas apmetumi:

Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus noklāt bez iepriekšējas apstrādes. Raupji porainus, smilšainus augstas uzsūkt spējas apmetumus gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai CapaSol.

PIV un PV javas grupu ģipša un gatavie apmetumi:

Gruntēt bez priekšapstrādes. Ģipša apmetumus ar saķepumiem slīpēt, notīrīt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Ģipša būvplātnes:

Spēcīgi uzsūcošas plātnes vispirms gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Uz izteikti blīvām, gludām plāksnēm bez iepriekšējās apstrādes uzklāt materiālu, lai nodrošinātu labāku saķeri.

Ģipškartona plāksnes:

Špakteles biežumā noslīpēt. Mīkstas un slīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar SamtGrund.

Betons:

Atdalīt grauzus, miltainas un smilšainas sīkdaļas.



Kaļķa smilšakmens un ķieģeļu mūris:

Klāt bez iepriekšējas apstrādes.

Klājumi ar labu pārseguma izturību:

Uz matētām, vāji uzsūcošām virsmām izmantot kā saķeri uzlabojošu grunti.

Klājumi ar vāju pārseguma izturību:

Vājas izturības lakas un dispersijas krāsas vai sintētisko sveķu kārtas iepriekš atdalīt nost.

Līmes krāsu klājumi:

Pamatīgi nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Nekrāsotas šķiedru, reljefās vai papīra iespīstās tapetes:

Krāsot bez iepriekšējas apstrādes.

Tapetes, kas vāji turas pie virsmas:

Pilnībā atdalīt. Klīstera un makulatūras atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Materiāls **nav piemērots** kā izolējoša barjeras grunts pamatnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām sastāvdaļām, virsmām ar pelējuma, nikotīna, ūdens, rūsas vai tauku pleķiem.

Koks un koka detaļas:

Noklāt ar ūdenī atšķaidāmām, dabai draudzīgām Capacryl akrila lakām vai ar Capadur-Holzfarbe (tehniskā informācija Nr.960 jeb Nr.190).

Mazas kļūmju vietas:

Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel vai Caparol Glattspachtel izlabot saskaņā ar iestrādes instrukciju. Raupji porainas, smilšainas vai pārāk labi uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai CapaSol.

Minerālās krāsas klājumi ar vāju pārseguma izturību:

Kārtu mehāniski atdalīt un no virsmas notīrīt puteļus. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Norāde

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu

SIA Caparol Baltica

Mellužu 1
Rīga LV 1067
Tālr. 67500072
Fak: 67440660
e-mail: info@caparol.lv
www.caparol.lv

Tehniskā informācija Nr. EX-D008-1D . Stāvoklis uz 2006. gada jūniju.

Šī tehniskā informācija sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katru konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minētos produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktajiem dotā konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākās redakcijas iznākšanas gadījumā dotā Tehniskā informācija zaudē savu spēku.

SIA Caparol Baltica · Mellužu 1, Rīga, LV-1067 · Tel. 67 50 00 72 · Fax. 67 44 06 60 · e-mail: info@caparol.lv