



Samtex 7 E.L.F.

Pusmatēta lateksa krāsa augstas noturības virsmu krāsošanai iekšdarbos.

Produkta apraksts

Pielietojums:

Gludām, izturīgām virsmām un struktūru izceļošiem krāsojumiem iekšdarbos. Produkts ir piemērots virsmām ar lielu slodzi, piem. skolās, slimnīcās, bērnu dārzos, sabiedriskās ēkās, birojās, viesnīcās, restorānos u.t.t. Krāsa ir ļoti izturīga, mazgājama. Sevišķi piemērota struktūrtapešu krāsošanai, jo izceļ struktūru.

Īpašības:

- Ar ūdeni atšķaidāma, vidi saudzējoša, praktiski bez smakas.
- Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju
- Augsta baltuma pakāpe.
- Lieliska segtspēja.
- Difūza.
- Izturīga pret māsasaimniecībā lietotajiem tīrīšanas līdzekļiem.
- Viegli uzklājama.

Raksturlielumi pēc DIN EN 13 300:

- **Mitrās berzes noturība**
2. klase
- **Kontrasta attiecība**
Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm 160ml/m² vai 6m²/l
- **Spīduma pakāpe**
Matēta
- **Maksimālais grauda lielums**
Smalks (<100µm)

Produkta bāze:

Sintētiskais latekss pēc DIN 55 945.

Bļivums:

Apm., 1,4 g/cm³

Krāsu toni:

Balts (1 Bāze). Bāzes 2 un 3 transparentas, izmantot tikai tonētas.

Samtex7 E.L.F. var tikt tonēta ar AVA Amphibolin un Alpinacolor pilntoņu krāsām. Pasūtīt vairāk kā 100 l krāsas ir iespējams to ietonēt rūpnīcā.

Samtex 7 E.L.F. var tikt ietonēts tonējamā mašīnā ColorExpress sistēmā pēc vairums toņu katalogiem.

Spilgti, intensīvi toni, piemēram, dzeltens, oranžs un sarkans uzrāda vāju

segstspēju. Tāpēc tiek ieteikts krāsot zem šiem toniņiem, uz baltās bāzes (1 Bāze) veidotu līdzīgu, pasteļa toni, pēc situācijas var būt nepieciešama otra nobeiguma kārtā.

Uzglabāšana:

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Sastāvdaļas:

Akrila polimēru dispersija, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas, konservējošie līdzekļi.

ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Darba drošība:

Sargāt no bērniem. Ja produkts nonāk acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Strādājot lietot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles vai sejas aizsegumu. Strādājot neieelpot izsmidzinātos produkta putekļus. Nepieļaut nokļūšanu vidē

Likvidācija:

Neizliet ūdens krātuvēs un kanalizācijas sistēmā. Tikai pilnīgi tukšus krāsu traukus drīkst nodot otrreizējai pārstrādei (Recycling).

Iepakojums:

1,25; 2,5; 5; 10 un 15 litri.

Iestrāde

Krāsojuma uzbūve:

Gruntējošas jeb starprakāsojums:

SamtGrund vai Samtex 7E.L.F. atšķaidot ar ūdeni max. 5%.

Noslēdzošais krāsojums:

Samtex 7E.L.F. atšķaidot ar ūdeni max. 2%.

Uzklāšanas metode:

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

Airless izsmidzināšana:

Izsmidzināšanas leņķis - 50°
Sprausla 0,021" – 0,026"

Spiediens 150-180 bar

Izsmidzināšanas iekārtas pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Patēriņš:

Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 140 ml/m². Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra:

+5° gaisā un virsmai

Žūšanas laiks:

Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais gaisa mitrums 65%, tad pēc apm. 4-6 stundām virsējā kārtā ir nožuvusi un virsmu var atkārtoti krāsot.

Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 3 dienām.

Ja telpas sienas vai gaisa temperatūra zemāka un (vai) gaisa mitrums lielāks, žūšanas process attiecīgi pagarinās.

Ievērot!

Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.

Piemērotas pamatnes un to sagatavošana:

Virsmas ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi:

Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas.

Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F vai Capasol LF.

Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V:

Gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Ģipša starpsienų bloki:

Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund vai SamtGrund.

Ģipškartona plāksnes:

Spaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, SamtGrund vai Capasol LF. Ģipškartona plāksnes ar iespējamām ūdeni šķīstošo krāsojumu vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol-AquaSperrGrund.

Betons:

Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, kā putekļiem, krīta, netīrumiem u.c.

Gāzbetons:

Gruntēt ar Capaplex atšķaidītu 1;3 ar ūdeni

Silikātķieģeļu un ķieģeļu mūris:

Krāsot bez gruntēšanas.

Nestspējīgi krāsojumi:

Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai SamtGrund.

Vāji saistīti krāsojumi:

Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzēnas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol Optigrund E.L.F vai Capasol LF. Vāji saistītus minerālkrāsu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Krāsojumi ar līmes krāsu:

Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Nekrāsotas struktūrtapetes:

Krāsot bez gruntēšanas.

Tapetētas virsmas:

Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Pelējušas virsmas:

Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu nomazgāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem:

Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol-AquaSperrGrund. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Dupa-inn No. 1

Koka virsmas:

Krāsot ar Capacryl sērijas krāsām vai CapadurColor.

Izdrupumi:

Pēc atbilstošas sagatavošanas ar Caparol Glattspachtel līdz 3mm vienā kārtā. Pēc vajadzības virsmu slīpēt un gruntēt..

Norāde

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

SIA Caparol Baltica

Mellužu 1
Rīga LV 1067
Tālr. 67500072
Fax: 67440660
e-mail: info@caparol.lv
www.caparol.lv

Tehniskā informācija Nr. ExD010R-OE Stāvoklis uz 2009. gada jūlijs

Šī tehniskā informācija sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minētos produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktajiem dotā konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākās redakcijas iznākšanas gadījumā dotā Tehniskā informācija zaudē savu spēku.

SIA Caparol Baltica · Mellužu 1, Rīga, LV-1067 · Tel. 67 50 00 72 · Fax: 6 7 44 06 60 · e-mail: info@caparol.lv